<Japanese Patent Application Laid-Open No. 54-96579>

The present invention provides a new manufacturing method of a metallic decorative sheet. Arranging a transparent ink layer to protect a metallic printing layer after the metallic printing prevents the falling of the metallic powder and flow of the powder caused by the resin flow at the time of the resin impregnation. Consequently, generation of the metallic feeling irregularity is prevented.

That is, in the present invention, a metallic ink layer containing the metallic fine powder in one face of a paper or sheet-like member and a transparent ink layer covering the metallic ink layer are layered on the entire surface of the member in this order. A resin-impregnated sheet is subsequently produced by impregnating a thermosetting resin solution to the sheet-like member and drying. The resin-impregnated sheet is placed on a base material to thermally pressed and integrated.

(19日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭54—96579

Mnt. Cl.2 B 32 B. 31/12 #

B 29 C 23/00

B 32 B 21/08

識別記号

砂日本分類 25(5) J 2 25(9) D 123.1 25(5) A 3

庁内整理番号

③公開 昭和54年(1979)7月31日

7179-4F

6624-4F 6681-4F 発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

匈メタリツク化粧板の製造法

②特

昭53-2921

22出

昭53(1978) 1 月14日

吉田勝重 @発 明

八幡市橋本平野山68番地

願 人 吉田勝重 の出

八幡市橋本平野山68番地

個代 理 人 弁理士 前田弘

1. 発明の名称

メタリック化粧板の製造法

- 2. 特許請求の範囲
 - U: 紙その他のシート状物の一面に金属敬敬末 を含有するメタリックインク層および滾メタリ ックインク階を被護する選明インク層を順に全 面に設けた後、上記シート状物に熱硬化性樹脂 核を含受乾燥せしめて樹脂含硬シートを作成し、 設慮脂含浸シートを基材上に配して熱圧一体化 せしめることを特徴とするメタリック化粧板の
 - (2) シート状物に熱硬化性樹脂液を含使させた 後、徳細な奥起を有するロール又はパーにて上 記シート状物に設けられたインク層を部分的に 加圧するとともにシート状物に含まれる過剰な 歯脂液を除去し、次いで乾燥することを特徴と する特許請求の範囲第1項記載のメタリック化 粧板の製造法。
 - (3) 樹脂含浸シートを透明インク層が最外部に

뺊

位置するよりに基材上に配することを特徴とす る特許請求の範囲第1項又は第2項記載のメダ リック化粧板の製造法。

- (4) 基材上に配された樹脂含浸シート上に樹脂 の含斐により透明化されるオーバレイ紙等のシ ート状物を配して熱圧一体化せしめることを特 敬とする将許請求の範囲第3 項記載のメタリン ク化粧板の製造法。
- (6) 樹脂含養シートのシート状物は樹脂の含茂 により透明化されるオーバレイ抵等のシート状 物であり、且つ上記樹脂含度シートを透明イン ク層がシートと基材との間に位電するように蒸 材上に配することを特徴とする特許請求の範囲 第1項又は第2項記載のメタリック化粧板の製 造法。
- 3. 発明の詳細な説明

本発明は、メタリンク印刷を施した化粧紙によ り熱硬化性樹脂化粧椒を製造する方法、即ちメタ リック化粧板の製造法に関するものである。

般に熟硬化性樹脂化粧板としてはその表面の

性質、特に耐熱性、耐水性、耐薬品性その他のほ れた性質を利用して各種用途の化粧板が製造され ている。とのような化粧板は所望の印刷が施され た印刷紙に熱硬化性樹脂液を含浸乾燥させた含浸 シートを務材上に配し熟圧一体化せしめたもので あるが、上記メタリック化粧板は今日まで製造さ れるととがなかつた。とれは次のような理由によ るのである。すなわち、とのようなメタリック化 桩板は含變用樹脂へ金属粉末を添加することによ り製造されることが考えられるが、樹脂の含浸ム ラおよび熱圧時の樹脂の流動に伴う金属粉末の流 動によりメタリック感にパラツキが生じるためで あり、また、メタリック印刷を施した化粧紙に街 脂を含浸させる方法も考えられるが、樹脂含浸時 に金銭粉末の一部が樹脂中に脱落し、上記と同様 Kメタリック感のパラッキという欠点が生じるこ とによるのである。

.

本発明はかかる欠点に鑑みてなされた新規なる メタリック化粧板の製造法を提供するものであり、 メタリック印刷を施した後、メタリック印刷層を

相含受シート上にさらに倒唱の含要により透明化されるオーバレイ無等のシート状物を配して無いない。 一体化することにより、メタリックインク層の強力な保護層を形成し得るようにしたものである。 また、上記樹脂含度シートのシート状物を見いた。 を受により透明化されるオーバレイ無等により透明化されるオーバレイ無等によりである。 ト状物を用い、眩歯脂含度シートを基材上に、インク層がシートと、メタリックインク層の保護層をより前島に得ることができるようにしたものである。

以下、本発明で図面に示す実施例に基づいて詳 細に説明する。

第1図は本発明の基本的な実施例を示す。すなわち、先ず、化粧紙等のシート状物1に対してルミ粉末等の金典微粉末を含有する避明インクでもつて全面に印刷してメタリックインク層を形成でする。次いで、上記メタリックインク層を完全に破透明インク層2をメタリックインク層を完全に破積するように設けた後、シート状物1に無硬化性

特開 昭54-96579(2) 保護する透明インク層を設けることにより、倒脂 含硬時の金属粉末の脱溶および倒脂の硫動による 金属粉末の流動を防止し、メタリック感のバラッ キの発生を予防するものである。

すなわち、本発明は、紙その他のシート状物の一面に金属磁粉末を含有するメクリックインク属を被覆する透明インク層を確履する透明インク層を確定を面に設けた後、上記シート状物に物硬化性樹脂液を含炭乾燥させて樹脂含炭シートを作成し、眩樹脂含浸シートを養材上に配して熱圧一体化せしめることを特徴とするものである。

また、上記樹脂含浸シートを作成するにあたり、シート状物に熱硬化性樹脂液を含浸させた後、磁網な突起を有するロール又はパーにてシート状物のインク層を部分的に加圧するとともにシート状物の渦刺な樹脂液を除去し、次いで乾燥するととにより、ヘアーラインその他の模様を簡易に得るととができるようにしたものである。

更に、基材上に樹脂含浸シートをそのインク層 が最外部に位置するように配するとともに、 該関

بعاد:

樹脂液を含長せしめて樹脂含炭シート3を作成する。とこにおいて、メタリックインク増を被検する透明インク増2は金銭微粉末の形状等に応じて1回以上の印刷により微布されるが、これを数回 世布して厚い吸模質を形成しても一面に散けるのみであるので淡の樹脂含浸並びに熱圧の工程には 文壁はない。また、含浸に使用する熱硬化性樹脂 被としてはジアリルフタレート、メラミン、ベリエステルその他の熱硬化性樹脂が用いられ、化粧板の用途に応じて選択される。

このようにメタリックインク層が透明インク層 2 で破穫されているために、 財脂液の含模工機中 にメタリック調を呈する金属磁粉末が脱落するこ とがなく、また後述の熱圧時樹脂液が硬化前に旋 動するが、この時にも金属磁粉末が樹脂の旋動に 伴なつて流動するのが防止される。

続いて、上記樹脂含及シート3は含皮後、ロール、パー等によつて過剰に付着した樹脂液が除去される。その際、ロール又はパー等に酸細な突起を設けておくことにより、その突起で加圧される

部分は金属版粉末がシートる中に埋没された状態となるので、異なつた外観および光の反射を示すようになる。これにより、樹脂含浸シートるに例えばヘアーライン状の外観を与えることができるのである。

次に、上紀樹脂含浸シート 5 は乾燥され密削等の環発分が除去された後、蒸材 4 上に配されて熱圧され、シート 5 と基材 4 とが一体化された化粧板が得られる。上配基材 4 としては合板、パーテイクルボード等の木質板、機管含浸紙等が用いられる。また、上配樹脂含浸シート 3 は一般に第1 図に示すように透明インク値2が上面に位慮するように配されて熱圧される。

更に、との時、第8図に示すように、上記透明 インク層2上に、樹脂が含硬されることにより選 明化されるオーバレイ紙5等のシート状物を配し て熱圧すれば、熱圧により熱硬化性樹脂が流動状 類になつた時点でオーバレイ紙5は樹脂が含受さ れて透明化し、メタリンクインク層の強力な保護

::

シート状物に施されたメタリックインク層を透明インク階で破骸していることにより、 樹脂含浸時の金属粉末の脱落がなく、また熱圧時の樹脂の流動による金属粉末の流動がたいので、メタリック感にムラおよびパラッキが生じないという効果を有するとともに、金属粉末を着色してメタリックを製造するか、あるいは透明インクを着色しておくことにより、均一な好みの色のメタリック化粧板を得ることができる。

更に、含機樹脂液が乾燥するまでの間にロール 又はパーに設けた徳細突起等により部分的にメタ リックインタ層を振ることにより、もしくは模様 状のエンポス賦型板を使用することにより、ヘア ーラインその他の模様を簡易に形成することがで きる。

また、含浸工程並びに熱圧工程において従来の 化粧板製造工程を特に変更することなく使用でき るので、設備費が安価にできる等の優れた利点を 有する。

4. 図面の簡単な説明

特開 昭54-96 5 79 (3) 階を形成するので、傷等を受け易い用途に適する メタリック化症板を製造することができる。

また、第3図に示すように、上記実施例にかける化粧紙等のシート状物1の代わりに、樹脂の含せいより透明化されるオーバレイ紙6を用い、酸オーバレイ紙6にメタリックインク層をは曖する透明インク陽7で散使化性樹脂液を含度乾燥せしめた樹脂含度を使するでは、その透明インク扇7が樹脂含度オーバレイ紙8を、その透明インク扇7が樹脂含度オーバレイ紙8と基材4との間に位置するように配して熱圧一体化することにより、上記と同様にメタリックイング層の強力な保護値を安価に得ることができる。

上記化柱板は熱圧時に鏡面板を介して熱圧されるが、鏡面板に代えてエンポスは型板を介して熱圧してもよい。特に細かい模様のエンポスを与えるときにはエンポスによりメタリック感が消失するので、これを利用して部分的に模様を有するメタリック化粧板を得ることができる。

以上説明したように、本発明によれば、紙等の

邁

図面は本発明によつて得られるメタリック化粧板の分解図を例示し、第1図はその一実施例を示す断面図、第2図および第3図はそれぞれ他の実施例を示す断面図である。

等許出額人 吉田勝電 代理人 前田 弘



